



PLACEO SEAL

Sigiliu lichid și compus de remediu

Descrierea produsului

Placeo Seal reacționează cu var proaspăt turnat pe betonul de interior și exterior, pentru a oferi o suprafață dură. PLACEO SEAL tratează și oferă un sigiliu permanent.

Physical properties

Densitate:	1.0 +/- 0.05
pH :	9/10
Extract uscat:	17 % din greutate
Acoperire :	de la 5 la 10 m ² /litru de la 0.1 la 0.5 litri/m ²

Non-inflamabil

Utilizare

Podele din plăci de beton, trotuare, drumuri de acces. Suprafața de beton tratată cu **Placeo Seal** suportă acoperiri ulterioare.

Detalii aplicare

Remediu

Placeo Seal trebuie aplicat pe un strat nou de beton, imediat ce apa de pe suprafață s-a evaporat și după ce betonul a fost finisat.

Verificarea prafului:

Placeo Seal poate fi de asemenea aplicat ca întăritor la aproximativ 28 zile de la turnarea betonului (curățarea completă se face folosind produse speciale de întreținere a pardoselilor)

Aplicați **Placeo Seal** pe un beton vopsit doar după 28 de zile.

Rezultatul tratamentului:

Betonul este sigilat pentru totdeauna.
Eflorescența, alcalinele și extrasul de var sunt oprite.

INDICAȚII IMPORTANTE

Informațiile tehnice referitoare la produsele firmei au fost completate cu atenția cuvenită. Cu toate acestea, compania nu își asumă responsabilitatea pentru indicațiile și sfaturile referitoare la folosirea produselor deoarece nu are nici un control asupra condițiilor în care are loc utilizarea lor. Clientul are responsabilitatea de a cerceta personal aplicabilitatea produsului la o anumită sarcină concretă și în anumite condiții de utilizare.

Aplicare:

-Pregătit de utilizare, nu se diluează
-Agitați produsul înainte de folosire
-Se recomandă aplicarea prin pulverizare mecanică.
Aplicați materialul uniform, evitați suprapunerea.
Temperatura de aplicare : de la +5° C la +30° C

Timpul de uscare:

În funcție de condițiile meteorologice și de utilizare, în general aproximativ 2 ore.
Permite un minim de 24 ore înainte de deschiderea zonei la trafic.

Ambalare

-bidoane 20 litri
-butoi 200 litri
- container 1000 litri

Valabilitate

Termenul de valabilitate al Placeo Seal în cazul în care containerele nu sunt deschise este aproximativ 1 an. Protejați de îngheț.

Igienă și sănătate

Consultați fișa tehnică de securitate.

RINOL
pardoseli industriale

office@rinol.ro
<http://www.rinol.ro>
<http://www.rcrindustrialflooring.com>

Rinol România
Oradea, Bihor

Str. Aluminei nr 58A

Tel: 004/0259/431016
Fax: 004/0259/414555