

# RINOLPU 920/925

Produs pentru umplerea rosturilor.

## Descrierea produsului

*RINOLPU 920* este un poliuretan elastomeric, ambalat sub formă de rulouri (Ref.920) sau în pungi (Ref.925) pentru umplerea de rosturi în pardosele de beton. Rosturile exterioare sau interioare pot avea până la 8 mm lărgime.

*RINOLPU 920* poate fii sensibil în contact cu umiditatea din aer. Prezintă o bună rezistență la hidrocarburi și numeroși agenți chimici.

## Caracteristici tehnice

<b>Aspect:</b>	<b>gri deschis</b>
<b>Densitate:</b>	<b>1,3 ± 0,05</b>
<b>Vâscozitate:</b>	<b>70 Pa.s la 20°C</b>
<b>Consistență:</b>	<b>cremos</b>
<b>Timpul de lucru:</b>	<b>1 ora la 20°C</b>
<b>Viteza reticulării:</b>	<b>3 mm / 24 ore la 20°C</b>

## Caracteristici mecanice

<b>Duritate Shore A:</b>	<b>40 - 50</b>
<b>Stabilitate în utilizare:</b>	<b>-30C la +60° C</b>
<b>Apt pentru trafic:</b>	<b>după 48 ore la 20°C</b>
<b>Alungire la ruptură:</b>	<b>&gt; 300%</b>
<b>Admisibil în serviciu:</b>	<b>60 - 80%</b>

## Aplicare

Marginile rosturilor trebuie să fie perfect uscate curățate de orice fel de uleiuri, grăsimi, praf și alte impurități. Introducerea rostului *RINOLETHAFOAM* se va face în următorul mod: adâncimea de umplere trebuie să fie egală cu o dată și jumătate lățimea rostului.

*RINOLPU 920* este ambalat pentru a fi utilizat imediat.

Rostul *RINOLPU* se poate aplica cu ajutorul pistoalelor pneumatice sau manuale sub formă de cordon, urmând ca partea superioară să se curețe cu un șpaclu.

Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C

Curățarea materialului se poate face cu alcool etilic.

## Consumul

- Un rulou de 310 ml (*RINOLPU 920*) permite umplerea a 10 m de rost de 4 mm cu adâncime de 7 mm.
- Zece pungi de 600 ml (*RINOLPU 925*) permite umplerea a circa 100 m de rost de 6 mm cu adâncime de 9 mm.

## Depozitare și ambalare

- *RINOLPU 920*: rulouri de 310 ml ambalate în cutii cu 12 rulouri
- *RINOLPU 925*: pungi de 600 ml ambalate în cutii cu 20 de pungi

Produsul poate fi păstrat timp de 9 luni, în ambalajul original, ferit de umiditate și îngheț.

## Igienă și securitate

Se vor lua toate măsurile de precauție necesare pentru manipularea rășinii.

- Se va evita contactul cu pielea.
- În caz de contact cu ochii, se va clăti cu apă din abundență și se recomandă consultarea unui medic.
- Nu este comestibil.

**Pentru mai multe detalii se va consulta fișa cu măsuri de siguranță.**